

# ARTYFLOOR PLUS

ARTYFLOOR PLUS es una imprimación epoxi y aglomerante de morteros sintéticos 100% sólidos.

Combinación epoxi exento de disolventes de base amina cicloalifática, indicado como imprimación epoxi y aglomerantes de morteros sintéticos 100% sólidos.

## Presentación

-Lotes de 22 kg.

A 13,75kg.

B 8,25kg.

-Lotes de 5 kg.

A 3,125kg.

B 1,875kg.

## Ventajas

Debido a la gran actividad capilar del producto, penetra profundamente en soporte ofreciendo un anclaje inmejorable para posteriores revestimientos.

Buena resistencia a temperaturas extremas: -20°C y +70°C.

Buena resistencia a los U.V. y agentes atmosféricos.

100% sólidos.

Exento de disolventes, sin olores.

Buena adherencia en hormigón.

Buena resistencia mecánica.

Buena resistencia química.

Buena resistencia a la abrasión.

## Usos admitidos

Agglomerante para la fabricación de morteros sintéticos muy cargados con arena de cuarzo, de reparación y para la ejecución de pavimentos de espesores superiores a 3 mm, fratasados con llana o fratasador de hélices apropiados. Relleno y nivelación de soportes.

## Datos Técnicos

Hormigón, mortero de cemento.

Para otros soportes recomendamos hacer pruebas para verificar su adherencia.

Para particularidades u condiciones de soporte especiales, contactar al dpto. técnico.

## Limpieza del soporte

El soporte deberá estar limpio, sin grasas, sin polvo, nivelado con porosidad y seco.

# ARTYFLOOR PLUS

## Limitaciones

Evitar la formación de charcos del producto.  
En aplicaciones expuestas a U.V. puede producir amarillamiento.  
La temperatura del producto no debe pasar los 15-20°C, pues se acelera la reacción y se acorta el tiempo útil de la mezcla.  
Para aplicaciones químicas consultar al servicio técnico.  
El tratado incorrecto de las fisuras y puntos singulares puede conducir a la reducción de la vida útil del pavimento.

## Condiciones de soporte y medioambientales

Antes de aplicar confirmar que los requerimientos de temperatura y humedad son los requeridos (ver tabla datos técnicos 2).  
El soporte debe tener una humedad residual max. 4%.  
Es importante controlar el punto de rocío para evitar que se produzcan condensaciones y evitar zonas blanquecinas en el revestimiento.  
Requerimos un soporte del hormigón poroso, sin lechadas y exento de líquidos de curado.  
Resistencia a la compresión: 15N/mm<sup>2</sup>.  
Resistencia a la tracción del hormigón: 1N/mm<sup>2</sup>.  
En caso de duda realizar una prueba antes de la aplicación.

## Limpieza del soporte

El soporte deberá estar limpio, sin grasas, sin polvo, nivelado con porosidad y seco.

## Mezcla

Los 2 componentes deberán mezclarse con ayuda de un agitador eléctrico de bajas revoluciones (300-400 rpm) para evitar la inclusión de aire en la mezcla.

## Tiempo de mezclado

Batir bien el componente A en su envase, a continuación añadir el componente B y batir mínimo 2-3 minutos hasta alcanzar un producto homogéneo. Si se mezcla en exceso pueden aparecer burbujas de aire ocluidas.

## Vida Útil

Aproximadamente 20 minutos a +20°C y 55% HR.

## Dilución

El producto puede diluirse con Solvent 01 entre un 5-10%.

# ARTYFLOOR PLUS

## Herramientas de aplicación

---

Aplicar con brocha, cepillo o extendedores metálicos o de caucho.

## Limpieza de herramientas

---

Aplicar un consumo aproximado de 200500g/m<sup>2</sup> por capa. El consumo final dependerá del método de aplicación, de la finalidad deseada, la porosidad, y rugosidad del soporte. Como aglomerante de morteros sintéticos (proporción resina: árido = 1:10), aprox. 200 g/m<sup>2</sup> y milímetro de espesor.

## Mantenimiento y limpieza

---

Para mantener la apariencia del pavimento tras su aplicación, deben eliminarse todos los vertidos inmediatamente después de haberse producido. El pavimento se debe limpiar regularmente mediante cepillos rotatorios, limpiadores de alta presión, aspiradores, utilizando detergentes y ceras apropiadas.

## Estabilidad del envase y almacenamiento

---

12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco, a temperaturas comprendidas entre +5°C y +25°C.

## Transporte, seguridad e higiene

---

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la hoja de seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

# ARTYFLOOR PLUS

## Tiempo de repintado

El repintado se realizará una vez secas las capas anteriores,

Secado al tacto	6-8 horas
Tráfico peatonal	24 horas
Tráfico ligero	2 días
Curado total	7 días

aproximadamente de 12-24 horas sin lijar. No repintar transcurridas 48 horas.  
Temperatura aproximada de +20°C y 55% de humedad relativa.

Los tiempos son aproximados y se ven afectados por los cambios en las condiciones ambientales y sobre todo por los cambios de humedad y temperatura.

Morteros de 3-10mm espesor: 1 parte en peso del producto EurofloorEx01.

10 partes en peso de arena de cuarzo seca y seleccionada de la siguiente composición.

1/3 parte de arena de granulometría 0,09-0,2mm. 2/3 partes de arena de cuarzo 0,7-1,2mm.

Consumo: 200 gr/m<sup>2</sup>.

Morteros de 8-15mm espesor: 10 1 parte en peso del producto

Eurofloor-Ex01.

15 partes en peso de arena de cuarzo seca y seleccionada de la siguiente composición:

5% en peso de polvo de cuarzo (5-30 micras):

10% en peso de arena (0,090,2mm). 40% en peso de arena (0,71,2mm). 45% en peso de arena (2,03,5mm).

Consumo: 170 gr/m<sup>2</sup>.

El mortero debe fabricarse en una mezcladora planetaria.

El árido debe añadirse primero en la granulometría menor y seguidamente Eurofloor-Ex01 una vez mezclados sus dos componentes.

En cualquier caso el producto debe protegerse de la humedad, especialmente de la lluvia durante el proceso de endurecimiento (10-12 horas). Esta humedad puede producir una coloración blanquecida en la superficie que no tiene más importancia que la apariencia óptica, ya que la resina endurece sin problemas en todo el espesor de su película. Debe eliminarse cuando se vaya a proceder a la aplicación de capas posteriores, ya que perjudicaría la adherencia.


# ARTYFLOOR PLUS

Datos técnicos del producto			
CONCEPTOS	UNIDADES	MÉTODO	RESULTADOS
Temperatura del soporte	°C	-	>+10°C < +40°C
Temperatura ambiente	°C	-	>+10°C < +40°C
Humedad relativa	%	-	< 85
Humedad del soporte	%	-	<4
Resistencia a la abrasión	g	ASTM D4541 (Taber 503; CS17; 1,0kg; 1000revs.)	107
Dureza shore D			84
Dureza péndulo Köing	Segundos		160-180
Resistencia a compresión	N/mm <sup>2</sup>		60
Resistencia a flexotracción	N/mm <sup>2</sup>		24
Módulo de elasticidad	N/mm <sup>2</sup>		2500
Fuerza de adhesión por test a tracción	N/mm <sup>2</sup>	ISO 4624	2,5 rotura de hormigón

Datos técnicos del producto			
CONCEPTOS	UNIDADES	MÉTODO	RESULTADOS
Absorción de agua después de 4 días a 22°C	% en peso	-	0,3
Pérdida en peso después de 21 días a 60°C	% en peso	-	0,3
Penetración Erichsen	mm		3

# ARTYFLOOR PLUS

Datos técnicos del producto			
CONCEPTOS	UNIDADES	MÉTODO	RESULTADOS
Apariencia física	-	-	Líquida
Proporción de la mezcla en kg	%	-	C.A. 62,5
C.B. 37,5			
Base química	-	-	Epoxi
Densidad	g/cm3	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, a 20°C	1,10
Contenido en sólidos	%	-	100
Viscosidad	Mpa	-	500
Pot life a 25°C	Minutos	-	20
Repintado a 25°C	Horas	-	12-24
Secado al tacto	Horas	-	6-8
Tiempo de curado total	Días	-	7
VOC	g/l	-	0

	<p><b>UNE EN 13813 : anexo ZA1.1</b></p> <p><b>Material para pastas de cemento (CT)</b> <b>polimero modificado para uso de construcción</b></p> <p><b>CT-C40-F10</b></p>
---	--